

**FANCY
MASK
MASCHERINA FILTRANTE**

RAPPORTO DI PROVA NR 2001651-001
DATA DI EMISSIONE 12/05/2020
DATA RICEVIMENTO CAMPIONI 08/05/2020
DATA ACCETTAZIONE E INIZIO PROVE 08/05/2020
DATA FINE PROVE 12/05/2020
CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DAL COMMITTENTE

RAPPORTO DI PROVA

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE MASCHERINA FANCY MASK - MAGLIA

IL PRESENTE DOCUMENTO E' COSTITUITO DALLE SEGUENTI ANALISI:

PROVA	METODO ANALITICO	ACCREDIA
4005011 pH dell'estratto acquoso	UNI EN ISO 3071:2006	
4007041 Contenuto di formaldeide	UNI EN ISO 14184-1:2011	
2031001 Permeabilità all' aria	UNI EN ISO 9237:1997	

Il Responsabile Tecnico

Dott.ssa Valentina Guidotti



Direzione Generale

Patrizia Rosati



(*) = Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate ACCREDIA. Limitazioni all' uso del marchio ACCREDIA:
LANARTEX è un laboratorio accreditato ACCREDIA e pertanto adempie agli obblighi derivanti dalla convenzione con esso stipulata. Il marchio ACCREDIA non può essere apposto sui materiali sottoposti a prova, non può essere utilizzato per sottintendere la certificazione di prodotto.

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono **esclusivamente al Campione esaminato** e non alla partita/lotto che vogliono rappresentare. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta da parte di LANARTEX.

LANARTEX srl ; Via I Maggio,27 – 59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel +39 0574 071701 Fax +39 0574 899903 e mail : labo@lanartex.it - web : www.lanartex.it

RAPPORTO DI PROVA



RAPPORTO DI PROVA NR 2001651-001
DATA DI EMISSIONE 12/05/2020
DATA RICEVIMENTO CAMPIONI 08/05/2020
DATA ACCETTAZIONE E INIZIO PROVE 08/05/2020
DATA FINE PROVE 12/05/2020
CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DAL COMMITTENTE

NOTE PROVE ANALITICHE

- **4007041 Contenuto di formaldeide** **UNI EN ISO 14184-1:2011**
Massa delle provette: 1,00±0,01 g; Intervallo della curva di calibrazione: 15 mg/kg - 600 mg/kg; Numero di provette: 3; Limite di rilevabilità: 16 mg/kg; N.r. - Non rilevabile; Vista la volatilità della molecola in esame, le prove eseguite in tempi diversi potrebbero dare risultati non comparabili tra loro.
- **2031001 Permeabilità all' aria** **UNI EN ISO 9237:1997**
I campioni da testare sono stati condizionati in ambiente a 21±1°C e 65±2%UR.
La prova è stata condotta su una superficie di prova e con una depressione applicata concordate con il cliente (tra quelle consentite da norma).
La prova è stata condotta su di un numero inferiore di provini per esaurimento materiale di prova, è pertanto indicativa.

NOTE GENERALI

Prove irripetibili per esaurimento materiale.

Quanto dichiarato in descrizione del campione è sotto la piena responsabilità del committente e non del laboratorio/The sample description content is under the full responsibility of the customer and not of the laboratory.

(*) = Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate ACCREDIA. Limitazioni all' uso del marchio ACCREDIA:

LANARTEX è un laboratorio accreditato ACCREDIA e pertanto adempie agli obblighi derivanti dalla convenzione con esso stipulata. Il marchio ACCREDIA non può essere apposto sui materiali sottoposti a prova, non può essere utilizzato per sottintendere la certificazione di prodotto.

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono **esclusivamente al Campione esaminato** e non alla partita/lotto che vogliono rappresentare. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta da parte di LANARTEX.

LANARTEX srl ; Via I Maggio,27 – 59013 Oste - Montemurlo (PO)
Tel +39 0574 071701 Fax +39 0574 899903 e mail : labo@lanartex.it - web : www.lanartex.it

RAPPORTO DI PROVA



RAPPORTO DI PROVA NR 2001651-001
DATA DI EMISSIONE 12/05/2020
DATA RICEVIMENTO CAMPIONI 08/05/2020
DATA ACCETTAZIONE E INIZIO PROVE 08/05/2020
DATA FINE PROVE 12/05/2020
 CAMPIONAMENTO EFFETTUATO DAL COMMITTENTE

Prova	U.M	Risultato	Metodo
4005011 pH dell'estratto acquoso			UNI EN ISO 3071:2006
Fattore di alterazione del risultato		-	
Soluzione di estrazione		KCl 0,1 M	
pH della soluzione di estrazione		5,9	
Temperatura della soluzione di estrazione	°C	23,7	
pH (valore medio)		6,7	
4007041 Contenuto di formaldeide			UNI EN ISO 14184-1:2011
Contenuto di formaldeide	mg/kg	N.R.	
2031001 Permeabilità all' aria			UNI EN ISO 9237:1997
Numero di provette		5	
Area di prova	cm ²	5	
Depressione applicata	Pa	200	
Permeabilità all' aria (R)	l/min	35,84	
Permeabilità all' aria (R)	mm/sec	299,26	
Coefficiente di variazione	%	15,01	

----- **FINE RAPPORTO DI PROVA** -----

(*) = Le prove contrassegnate con asterisco non sono accreditate ACCREDIA. Limitazioni all' uso del marchio ACCREDIA:

LANARTEX è un laboratorio accreditato ACCREDIA e pertanto adempie agli obblighi derivanti dalla convenzione con esso stipulata. Il marchio ACCREDIA non può essere apposto sui materiali sottoposti a prova, non può essere utilizzato per sottintendere la certificazione di prodotto.

I Risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono **esclusivamente al Campione esaminato** e non alla partita/lotto che vogliono rappresentare. Il presente Rapporto di Prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta da parte di LANARTEX.

LANARTEX srl ; Via I Maggio,27 – 59013 Oste - Montemurlo (PO)
 Tel +39 0574 071701 Fax +39 0574 899903 e mail : labo@lanartex.it - web : www.lanartex.it